



# เฟล็กซ์เพฟ ใค้ทติง

สีทาสนามกีฬา

Update : 01/09/2025

## คุณสมบัติ

- ❖ ผลิตจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ❖ ทนต่อการขีดข่วน
- ❖ ทนต่อสภาพอากาศ
- ❖ ทนต่อแรงเสียดทาน
- ❖ ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ❖ ทนทานต่อน้ำ



## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Flexipave Coating เป็นสารเคลือบอะคริลิกสำหรับสนามเทนนิสและพื้นผิวสันหนากการอื่นๆ ทนทานต่อการขีดข่วน กันน้ำ ทนทาน และปกป้องพื้นผิวด้านล่างจากสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถสั่งสีพิเศษได้ตามต้องการ

## พื้นที่การใช้งาน

ออกแบบมาให้เป็นสารเคลือบผิวสำหรับระบบสีสนามกีฬา สำหรับปรับระดับและเคลือบสนามเทนนิสและพื้นผิวสันหนากการ

## พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์

: สีสำหรับสนามกีฬา

สารยึดเกาะ

: อะคริลิกโคพอลิเมอร์

สี

: ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสีทับหน้า

เวลาแห้ง

: 2-3 ชั่วโมง

ความหนืด

: 10,000 - 20,000 cps

ความถ่วงจำเพาะ

: 1.35 ± 0.05

ค่า pH

: 8.0 -9.0

ปริมาณการใช้

: 0.15-0.20 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชั้น

การเจือจาง

: ผสมน้ำ 2.5 ลิตร ต่อสินค้า 2.5 กิโลกรัม

บรรจุภัณฑ์

: ถังพลาสติกขนาด 25 กก.

การเก็บรักษา

: 12 เดือนในภาชนะเดิมที่ยังไม่ได้เปิด

TERRACO ขอเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวทุกประเภท โปรดติดต่อแผนกบริการทางเทคนิค ของ TERRACO หรือตัวแทน TERRACO ใกล้บ้านท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนขอตัวอย่างการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการปฏิบัติงานและการใช้งานในพื้นที่จริง เอกสารนี้จึงไม่ใช่เอกสารรับประกัน ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถขอรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ข้อมูลนี้มาจากความรู้ของ TERRACO ณ ปัจจุบันและมิได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของ TERRACO และวิธีการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ของ TERRACO ก่อนที่จะนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์



# เฟล็กซีเพฟ ใ้ทตั้ง

สีทาสนามกีฬา

Update : 01/09/2025

## วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และสิ่งแปลกปลอม ใช้ Flexipave Patching Compound เพื่อปรับรอยแตกร้าวใหญ่ และ Flexipave Filler สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก และ Flexipave concrete primer สำหรับการรองพื้นพื้นผิวคอนกรีต

การใช้งาน

- ชั้นสุดท้าย ผสมน้ำ 2.5 ลิตร ต่อสี 25 กิโลกรัม เทเป็นชั้นบาง ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยใช้เกรียงปาด จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง

ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน โปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุสำหรับข้อมูลรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

- บรรจุในภาชนะขนาด 25 กก.
- จัดเก็บในที่แห้ง และป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ความร้อนจัด และความเย็นจัด
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เก่าที่สุดก่อน