



# เฟล็กซ์เพฟ เรดีมิกซ์

สีชั้นกลางผสมเสร็จ สำหรับทาสนามกีฬา

Update : 01/09/2025

**คุณสมบัติ**

- ❖ สีชั้นกลางผสมเสร็จ
- ❖ ทนต่อแรงเสียดทาน
- ❖ ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ❖ ทนทานต่อน้ำ



**ภาพรวมผลิตภัณฑ์**

Flexipave Readymixed เป็นสารเคลือบอะคริลิก สำหรับเสริมความหนาหรือเป็นสีชั้นกลางของสนามเทนนิสและพื้นผิวส่วนทางการอื่นๆ

**พื้นที่การใช้งาน**

เป็นสีชั้นกลางของระบบสีสนามกีฬา ทาต่อจากชั้นปรับพื้นผิวหรือชั้นยาง ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องมาผสมทรายเอง

**พื้นที่การใช้งาน**

**ผลิตภัณฑ์**

: สีชั้นกลางผสมเสร็จสำหรับสนามกีฬา

**สารยึดเกาะ**

: อะคริลิกโคพอลิเมอร์

**สี**

: ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสีทับหน้า

**เวลาแห้ง**

: 2-3 ชั่วโมง

**ความหนืด**

: 10,000 - 20,000 cps

**ความถ่วงจำเพาะ**

: 1.40 ± 0.05

**ค่า pH**

: 8.0 -9.0

**ปริมาณการใช้**

: 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชั้น

**การเจือจาง**

: ผสมน้ำ 2.5 ลิตร ต่อสินค้า 2.5 กิโลกรัม

**บรรจุภัณฑ์**

: ถังพลาสติกขนาด 25 กก.

**การเก็บรักษา**

: 12 เดือนในภาชนะเดิมที่ยังไม่ได้เปิด

TERRACO ขอเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวทุกประเภท โปรดติดต่อแผนกบริการทางเทคนิค ของ TERRACO หรือตัวแทน TERRACO ใกล้บ้านท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนขอตัวอย่างการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการปฏิบัติงานและการใช้งานในพื้นที่จริง เอกสารนี้จึงไม่ใช่เอกสารรับประกัน ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถขอรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ข้อมูลนี้มาจากความรู้ของ TERRACO ณ ปัจจุบันและมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของ TERRACO และวิธีการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ของ TERRACO ก่อนที่จะนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์



# เฟล็กซีเพฟ เรดีมิกซ์

สีชั้นกลางผสมเสร็จ สำหรับทาสนามกีฬา

Update : 01/09/2025

## วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และสิ่งแปลกปลอม ใช้ Flexipave Patching Compound เพื่อปรับรอยแตกร้าวใหญ่ และ Flexipave Filler สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก และ Flexipave concrete primer สำหรับการรองพื้นพื้นผิวคอนกรีต

การใช้งาน

- ชั้นกลาง ผสมน้ำ 5.0-5.5 ลิตร ต่อสี 25 กิโลกรัม เทเป็นชั้นบาง ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยใช้เกรียงปาด จำนวน 2 เทียว ทิ้งให้แห้งระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง

ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน โปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุสำหรับข้อมูลรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

- บรรจุในภาชนะขนาด 25 กก.
- จัดเก็บในที่แห้ง และป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ความร้อนจัด และความเย็นจัด
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เก่าที่สุดก่อน