



เฟล็กซีเพฟ รีเซอรัฟค

ชั้นปรับสภาพพื้นผิว

Update : 01/09/2025

คุณสมบัติ

- ❖ ผลิตจากโพลีเมอร์พิเศษ
- ❖ แห้งเร็ว
- ❖ ทาได้ง่าย
- ❖ ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ❖ ทนทานต่อน้ำ



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Flexipave Resurfacer เป็นฟิลเลอร์อะคริลิกที่ออกแบบมาเพื่อปรับพื้นผิวยางมะตอยและคอนกรีตให้เรียบเนียน และครอบคลุมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก

พื้นที่การใช้งาน

ใช้สำหรับเติมหรือซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก และปรับสภาพพื้นผิวก่อนลงสีทาสนาม

พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์

: ชั้นปรับสภาพพื้นผิว

สารยึดเกาะ

: อะคริลิกโคพอลิเมอร์

สี

: มีดำ

เวลาแห้ง

: 3-4 ชั่วโมง

ความหนืด

: 10,000 - 20,000 cps

ความถ่วงจำเพาะ

: 1.15 ± 0.05

ค่า pH

: 8.0 -9.0

ปริมาณการใช้

: 0.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชั้น

การเจือจาง

: ผสมน้ำ 5 ลิตร ต่อสินค้า 20 กิโลกรัม

บรรจุภัณฑ์

: ถังพลาสติกขนาด 20 กก.

การเก็บรักษา

: 12 เดือนในภาชนะเดิมที่ยังไม่ได้เปิด

TERRACO ขอเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวทุกประเภท โปรดติดต่อแผนกบริการทางเทคนิค ของ TERRACO หรือตัวแทน TERRACO ใกล้บ้านท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนขอตัวอย่างการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติงานและการใช้งานในพื้นที่จริง เอกสารนี้จึงไม่ใช่เอกสารรับประกัน ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถขอรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ข้อมูลนี้มาจากความรู้ของ TERRACO ณ ปัจจุบันและมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของ TERRACO และวิธีการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ของ TERRACO ก่อนที่จะนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์



เฟล็กซีเพฟ รีเซอ์เพค

ชั้นปรับสภาพพื้นผิว

Update : 01/09/2025

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- กำจัดน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก ก่อนการใช้งาน แนะนำให้ใช้ Flexipave Patching Compound สำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าว

การใช้งาน

- ผสมน้ำ 5 ลิตร ต่อสี 20 กิโลกรัม เทเป็นชั้นบาง ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยใช้เกรียงปาด จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งระหว่างชั้น 3-4 ชั่วโมง และขัดเบาให้เรียบ

ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน โปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุสำหรับข้อมูลรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

- บรรจุในภาชนะขนาด 20 กก.
- จัดเก็บในที่แห้ง และป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ความร้อนจัด และความเย็นจัด
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เก่าที่สุดก่อน